

十二烷基三乙氧基硅烷 A-312

CAS: 18536-91-9

产品描述

该助剂是以正十二烷基三乙氧基硅烷为活性成份的高效渗透型硅烷防水剂。具有渗透性好、防水性好等优点，能渗入基材中形成长久的憎水的三维硅树脂网络结构，而不会在基面上形成膜层，不改变建筑表面颜色，不影响建筑的透气性。具有优良的耐化学性、抗老化性和耐磨性，防护寿命长。可赋予表面优异的憎水，耐沾污、自洁功效。

产品指标

分子量	外观	含量 %
332.5	无色透明液体	≥85

产品应用

适用于各种场景的防水保护。适合楼面、墙体、地下室、隧道等的防水抗渗。水库、水池、桥梁、公路跑道、农业渠道等的防水工程。各类地下通道、堤坝、码头及地下人防工程等防水。混凝土构件防水、卫生间、厨房地面的防渗处理。

- 1、龄期：被处理的混凝土龄期不少于 28 天，或混凝土修补后应不少于 14 天。
- 2、将防护剂成品用毛刷均匀地涂刷或喷涂在基材的表面上，保持基材表面至少有 5 秒保持湿润的状态。
- 3、养护：经防护处理后的基材表面，施工后避免冲洗，自然干燥 24 小时后可达到防水效果。

安全防护

使用前，请仔细阅读安全数据表（MSDS）和容器标签的身体和健康的危害信息。

包装与贮运

200 公斤/1000 公斤塑料桶，贮存阴凉、通风、干燥处，保质期 36 个月（未开封），逾期可重新检测，符合标准可继续使用。按非危险化学品运输。